

시 험 성 적 서

신 청 자 : 공의산업(주)
 주 소 : 경기 광주시 실촌읍 건업리 324-1
 제 출 처 :
 시 료 명 : 팔토시 1 점
 #1 : SV

KATRI NO : SREA14-00000145
 발급일자 : 2014.05.26
 용 도 : 제출용
 PAGE(S) : 1 / 2

2014. 05. 20 자로 신청하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1
절삭지수(보호장갑) (Index) : EN 388 ; 2003 6.2	
Index	7.87
Level	3
* 성능수준 (Index)	
Level 1 : 1,2	
Level 2 : 2,5	
Level 3 : 5,0	
Level 4 : 10,0	
Level 5 : 20,0	
- 계속 -	시료1

한국의류시험연구원장



KATRI NO : SREA14-00000145

PAGE(S) : 2 / 2

IMAGE

#1



비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.